

## MAX 240 - MATERIÁLOVÝ LIST

<b>Materiálové složení</b>		<b>100% bavlna</b>	
<b>Konstrukce</b>		<b>KEPR 3/1</b>	
<b>Střída vazby</b>		<b>16 X 12</b>	
<b>Hmotnost tkaniny [gsm]</b>		jmenovitá	<b>240</b>
		tolerance	<b>± 5%</b>
<b>Celková šíře role [cm]</b>		jmenovitá	<b>150</b>
		tolerance	<b>-2</b>
<b>Dostava [nití/cm]</b>	osnova	jmenovitá	<b>36</b>
		tolerance	<b>-4%</b>
	útek	jmenovitá	<b>17</b>
		tolerance	<b>-4%</b>
<b>Rozměrová změna</b>		osnova	obvykle do <b>2%</b> , max <b>3%</b>
		útek	obvykle do <b>2%</b> , max <b>3%</b>
<b>Úprava</b>	tužící, vypratelná, nesráživá		
<b>Stálobarevnost:</b>			
<b>Otěr za sucha</b>		<b>4 - 5</b>	
<b>Praní při 60°</b>		<b>4 - 5</b>	

### Symbole pro ošetřování tkaniny dle ČSN EN 23758



Materiál je vhodný k výrobě profesních oděvů, určených k užití do prostředí, ve kterém jsou vystaveny povrchově působícím mechanickým vlivům, vyhovuje normě ČSN EN 340.

U specifických odstínů může dojít ke snížení stálobarevnosti v rozmezí 0.5-1 stupně.

Datum : 1.10.2008